



AMX SLEEVE

INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	pletený pracovní rukávnik																										
VELIKOST	bez velikosti																										
MATERIÁL	BRINIX® A1ASSL																										
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům EN 407:2020 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)																										
STUPNĚ OCHRANY	 EN 388:2016 + A1:2018  EN 407:2020 <table><tr><td>Odolnost proti oděru</td><td>2</td><td>Omezené šíření plamene</td><td>X</td></tr><tr><td>Odolnost proti řezu Coupe test</td><td>5</td><td>Kontaktní teplo</td><td>1</td></tr><tr><td>Odolnost proti dalšímu trhání</td><td>4</td><td>Konvekční teplo</td><td>X</td></tr><tr><td>Odolnost proti propíchnutí</td><td>2</td><td>Radiační (sálavé) teplo</td><td>X</td></tr><tr><td>Odolnost proti řezu TDM</td><td>D</td><td>Malé rozstříky roztaveného kovu</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="2">EN ISO 13997 je 17 N (Newton)</td><td>Velké množství roztaveného kovu</td><td>X</td></tr></table> <i>Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.</i>			Odolnost proti oděru	2	Omezené šíření plamene	X	Odolnost proti řezu Coupe test	5	Kontaktní teplo	1	Odolnost proti dalšímu trhání	4	Konvekční teplo	X	Odolnost proti propíchnutí	2	Radiační (sálavé) teplo	X	Odolnost proti řezu TDM	D	Malé rozstříky roztaveného kovu	X	EN ISO 13997 je 17 N (Newton)		Velké množství roztaveného kovu	X
Odolnost proti oděru	2	Omezené šíření plamene	X																								
Odolnost proti řezu Coupe test	5	Kontaktní teplo	1																								
Odolnost proti dalšímu trhání	4	Konvekční teplo	X																								
Odolnost proti propíchnutí	2	Radiační (sálavé) teplo	X																								
Odolnost proti řezu TDM	D	Malé rozstříky roztaveného kovu	X																								
EN ISO 13997 je 17 N (Newton)		Velké množství roztaveného kovu	X																								
PIKTOGRAMY	 základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice  značka shody EU Výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.																										
ZNAČENÍ	- jednotlivé rukávniky jsou značeny na štítku všítem do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 párů je baleno do kartónu (do 15 kg)																										
NÁVOD K POUŽITÍ	- rukávnik pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření, pořežání a ušpinění - rukávnik pro práci v provozech s riziky kontaktního tepla, které nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 1 normy EN 407:2020 - při proříznutí, protřžení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukávniky své užité vlastnosti - rukávniky nejsou odolné proti promáčení - rukávniky se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů - rukávniky nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni - stupně ochrany platí pouze pro úplný výrobek se všemi vrstvami																										
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukavice se smí prát na 60°C a sušit v sušičce na základní program - skladování pouze v suchém prostředí - znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami																										
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR																										
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	na internetových stránkách společnosti www.anticut.com																										

MIRO GLOVES S.R.O., RASINOVA 103/2, CZ – 602 00 BRNO
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

